

# ニグループ MP - DX

## 製品紹介

ニグループ MP - DXは、高品質の精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、酸化防止剤・防錆剤を添加したグリースです。小型車から特大車までの各種自動車のホイールベアリング(2号・3号)、シャーシ(1号)や各種建設機械のベアリング・歯車・ピン、鉄道車輛の車輪転がり軸受・各種産業機械の転がり・滑り軸受などの潤滑に適しており、汎用性の高いグリースです。

## 特長

1. 機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
2. 耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。
4. 酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

## 代 表 性 状

試験項目		No.1	No.2	No.3	試験方法
外 観		茶褐色バター状			目視
混和ちょう度	(25 )	3 2 3	2 7 8	2 3 8	JIS K 2220 7
滴 点		1 9 1	1 9 9	2 0 0	JIS K 2220 8
銅板腐食	(B法 100 24h)	合格	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸 発 量	(99 22h) mass%	0 . 1 9	0 . 2 3	0 . 2 0	JIS K 2220 10
離 油 度	(100 24h) mass%	2 . 9	0 . 9	0 . 2	JIS K 2220 11
酸化安定度	(99 100h) kPa	3 0	2 5	2 5	JIS K 2220 12
きょう雑物	10 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	-	4 3 8	1 5 0 0	JIS K 2220 13
	25 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	-	6 3	8 0 0	
	75 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	-	0	1 5 0	
	125 μm 以上 個/cm <sup>3</sup>	-	0	0	
混和安定度	(10万回)	3 5 5	2 9 6	2 8 9	JIS K 2220 15
水洗耐水度	(79 1h) mass%	-	4 . 9	1 . 6	JIS K 2220 16
漏 洩 度	(104 6h) g	-	0 . 1	0 . 0	JIS K 2220 17
低温トルク (-20 )	起動トルク N·cm	-	3 0	2 7	JIS K 2220 18
	回転トルク N·cm	-	4 . 9	5 . 4	
湿 潤	(14日) 級	-	A	A	JIS K 2220 21

本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。  
掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

990711/0001MS

400370J-400380J-400390J