

# LUBRICATING GREASE



## NIPPON GREASE CO., LTD.

da Vinci MINAMISENBA  
4-11-28 Minami-Senba Chuo-ku Osaka 〒542-0081  
tel (06)6282-5411 fax (06)6282-5418

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ニグタイト LL-2

### 製品紹介

ニグタイト LL-2は、低温性・潤滑性に特に優れた合成潤滑油を基油とし、酸化防止剤・防錆剤・摩耗防止剤を有効に配合したリチウム石けんグリースです。

ニグタイト LL-2は、非常に優れた低温性を有しており、極低温用グリースとしてご使用頂けます。

### 特長

1. 低温性に優れている。
2. 機械安定性に優れている。
3. 潤滑性に優れている。

### 用途

1. 冷凍設備などの極低温雰囲気における軸受潤滑
2. 極寒地における建設機械の軸受およびその他摺動潤滑
3. 低負荷(低トルク)を必要とする箇所の潤滑

### 使用温度範囲

-60℃～+120℃

### 代表性状

試験項目	代表値	試験方法
外観	オレンジ色半固体	目視
混和ちょう度 (60回)	280	JIS K 2220 7
滴点 °C	195	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100°C 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99°C 22h) mass%	0.20	JIS K 2220 10
離油度 (100°C 24h) mass%	1.9	JIS K 2220 11
酸化安定度 (99°C 100h) kPa	10	JIS K 2220 12
混和安定度 10万回	315	JIS K 2220 15
四球式耐荷重能 (750rpm) MPa	0.35	JIS K 2519
低温トルク (-50°C)	起動トルク mN・m	JIS K 2220 18
	回転トルク mN・m	

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

000808/0001MS

CATL-J-406260