

ラスファイター 60 - 1

ペトロラタム形

製品紹介

ラスファイター 60 - 1は、JIS K 2246に規定されたペトロラタム1種(NP - 6)に相当する防錆ペトロラタムです。塗布膜はペトロラタム膜(ペト膜)を形成し、長期防錆に適します。

特長

1. 加熱温度により塗布膜の厚さを自由に変えられます
2. 溶剤希釈型の防錆油と比べて火気に対する危険性が少ない(指定可燃物)。
3. 防錆力が強いので、輸出や長期防錆に適します。
4. 非鉄金属の防食にも優れます。

用途

1. ベアリング、シリンダー、ピストン、スピンドル、ギヤー、バルブ、金型、などの精密仕上げ製品の長期防錆
2. 工作機械の摺動部および各部品の潤滑防錆
3. チェーン、ボルトなどの一般製品の長期防錆

塗布法

- 加熱浸漬(80 ~ 100)およびハケ塗り
- 室温でのハケ塗り(冬場や低温雰囲気では若干作業難)
- 本製品の高温・長時間の加熱は避けて下さい。
など

除膜法

- 溶剤を染み込ませた布などで拭き取る。
- 高温雰囲気(ドライヤー、加熱炉などで本製品の融点以上にする)に晒す。
- 溶剤(灯油など)中に浸漬し、拭き取る。
など

代表性状

試験項目		代表値
外 観		茶褐色半透明ペースト
ち ょ う 度 (ハト式)		209
動 粘 度 (100) mm ² /s		18.65
融 点		68.0
引 火 点	(COC)	250
	(セク)	212
湿 潤		1440h - A級
塩 水 噴 霧		168h - A級
分離安定性		合格
屋 内 放 置		1年以上